

PLANCHER CHÊNE MASSIF FRANÇAIS

Tous nos planchers sont issus de chêne de la région centre. Selon sa provenance, il se forge un veinage unique plus ou moins prononcé. Notre région lui confère naturellement un veinage de caractère. Le chêne est un matériau vivant. Des différences de couleurs (pensez à mélanger les nuances), de largeurs (quelques mm) sont des phénomènes naturels.

FINITIONS : PLANCHER BRUT

Nos planchers bruts sont prêts à recevoir votre finition.
Nous privilégions des finitions environnementales «huile» ou «huile-cire».
L'huile pénètre le bois en lui apportant une protection. La cire patine. Il existe un panel de couleurs présent dans votre magasin (marque syntilor)

STOCKAGE : PRÉPARER LA POSE

Stockez votre produit à l'abri de l'humidité et de la lumière.
Avant la pose, ouvrir les paquets dans la pièce de destination (pièce chauffée et ventilée dans les conditions habituelles d'utilisation). Stockez les lames espacées les unes des autres pour que le bois s'équilibre. STOCKAGE : 15 jours minimum avant la pose.

MISE EN OEUVRE

POSE SUR SUPPORT BIEN SEC

Veillez à ce que les plâtres et autre chape béton soient bien secs avant de rentrer votre plancher (y compris si scellement des lambourdes en pose clouée).
Un taux d'humidité supérieur à la normale ferait gonfler le bois et en resséchant il y aurait des espaces importants entre les lames.
Le plancher grande largeur aura des joints plus importants qu'un parquet classique, en effet un joint de 1 mm sur des lames de 60 mm ne se remarque pas alors que pour des lames de 14 cm il peut atteindre 4 à 5 mm. Cela ne nuit pas à sa solidité et accentue son côté ancien.

JEU PERIPHÉRIQUE

Prévoyez un jeu périphérique pour que le plancher puisse jouer, en largeur comptez 2,5 mm par ml. Soit pour 5 m : 12,5 mm de jeu, en longueur environ 7,5 mm

Le professionnel qui se chargera de la pose saura prendre toutes les mesures nécessaires à une bonne mise en oeuvre.

POUR POSE CLOUÉE PLANCHERS EP 21, 23, 26 mm

Pour une pose clouée la pose se fait sur lambourdes, poutres ou solives (attention à la planéité du sol).
Pour le plancher de 21 mm d'épaisseur, les lames seront clouées avec des clous sans tête de 50 mm.

POUR POSE COLLÉE PLANCHERS EP 14 OU 21 mm

Il est demandé d'utiliser une colle apte à coller des parquets massifs en chêne massif dans la largeur, longueur et épaisseur du produit. Nos planchers sont rainurés face du dessous, pour permettre une pose à coller.

NB : Ces quelques conseils sont donnés à titre indicatif, pour une information complète se reporter aux textes techniques en vigueur (D.T.U du CSTB pour plancher)

ENTRETIEN POUR FINITIONS HUILE ET HUILE-CIRE

L'entretien d'un parquet n'a rien de compliqué.
Il faut tenir compte de sa finition initiale et de son usage

Entretien courant pour huile-cire et huile : Utilisez un savon naturel pour parquet huilé. Enrichi en huiles naturelles, la protection du parquet est ainsi renforcée à chaque essuyage.

Conseil : Dépoussiez votre parquet puis passez une serpillère microfibre légèrement imbibée de produit préalablement dilué

Soin tous les 6 mois selon passage

Astuce : pour conserver une teinte claire, selon la finition initiale, mélangez 5% d'huile blanche (ou huile cire) à une huile incolore (ou huile cire)

Recommandations importantes pour les deux finitions :

Ne pas utiliser de produits agressifs, contenant de l'eau de javel, ammoniac, agents blanchissants.

Les traces ponctuelles doivent être éliminées avec un détergent neutre.

BOIS DUR
RÉSISTANT
AUX CHOCS



Stockez
15 jours mini
dans la pièce

POSE :



Pose clouée

OU



Pose collée
(face dessous
rainurée)

CE



PEFC
PEFC/ 10-31-517

Chêne français provenant de forêts
gérées de manière durable



Qualité et respect de l'environnement!